



# POLY AGENT DECOFFRE ®

## Agent de démoulage différé

### Présentation

POLY AGENT DECOFFRE ® est un agent de Démoulage différé prêt à l'emploi.

### Domaines d'application

POLY AGENT DECOFFRE ® est utilisée comme agent de démoulage différé :

- Sur chantier exclusivement,
- Dans les conditions normales de chantier,
- Sur coffrage : acier, bois, contre-plaqué, polyester (autres supports nous consulter).

### Caractères généraux

S'applique sur la plupart des coffrages courants de bâtiment :

- Supprime toute adhérence du béton ou de laitance sur le coffrage,
- Ne laisse pas de trace huileuse sur le béton, Après décoffrage, permet l'application ultérieure d'enduits ou peintures (la réception du support est la responsabilité de l'applicateur).

### Caractéristiques

#### Coloris

Liquide blanchâtre

#### Conditionnement

- Bidon de 10 litres
- Fût de 200 litres
- Cubi de 1000 litres

#### Stockage

- Se conformer à la législation en vigueur concernant le stockage de cet agent de démoulage.
- Ne pas entreposer avec des matières inflammables et des produits alimentaires.
- La température de stockage doit être comprise entre + 5 °C et + 35 °C. Produit sensible au gel
- Protéger des fortes chaleurs et du rayonnement direct du soleil.



## Conservation

Dans son emballage d'origine intact, le produit se conserve 12 mois.



## Données Techniques

<b>Densité</b>	≈ 0,98
<b>Point éclair</b>	> 100 °C.
<b>Point de cristallisation</b>	0°C.
<b>Solvant</b>	Néant
<b>Teneur en ions Cl- ≤ 0,1%</b>	
<b>Viscosité</b>	≈ 10 mPa.s à + 20 °C

## Conditions d'application

### Consommation




Un litre de POLY AGENT DECOFFRE<sup>®</sup> permet de traiter :

-  40 à 50 m<sup>2</sup> de coffrage absorbant (bois),
-  70 à 80 m<sup>2</sup> de coffrage non absorbant (acier, ...).

### Mise en œuvre

Appliquer uniformément une fine pellicule de produit en évitant les manques, les surépaisseurs et les coulures.

### Matériel de mise en œuvre

-  Brosse.
-  Rouleau.
-  Pulvérisateur : - buse jaune ou orange à jet plat LASER.  
- pression de pulvérisation 3 à 4 bars.

### Condition d'utilisation

POLY AGENT DECOFFRE<sup>®</sup> s'applique pur sur support froid ou chaud de +5°C à +35°C

### Précautions d'emploi

De par sa nature chimique, POLY AGENT DECOFFRE<sup>®</sup> est d'une grande sécurité d'emploi pour l'utilisateur.  
Cependant nous préconisons d'observer les règles élémentaires d'hygiène lors de l'utilisation du produit l'application étant faite par pulvérisation, les précautions relatives à la formation d'aérosol doivent être prises.

Sur moule pastique procéder à des essais préalables pour vérifier la compatibilité  
Consulter la fiche de données de sécurité  
Comme la plupart des émulsions ce produit doit être stocké et utilisé par des températures positives ; Ne pas utiliser un produit qui a gelé.





## Mentions légales

les propriétés énumérées sont seulement à titre de conseils et ne constituent pas une garantie de performance. L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Toutes nos fiches techniques sont mises à jour régulièrement, il est de la responsabilité de l'utilisateur d'obtenir la version la plus récente.

# Construction

### **SOLU EST ®**

Zone Industrielle Sidi Salem  
ANNABA 23000-ALGERIE  
Tél/Fax : +213(0)38 88 38 01  
Tél : 0560 91 53 30 /31 -32  
E.mail : [solu-est@hotmail.fr](mailto:solu-est@hotmail.fr)  
[www.soluest-DZ.com](http://www.soluest-DZ.com)

