








## SUPER POLYLITE®

Hydrofuge en poudre pour mortier.

### Présentation






SUPER POLYLITE® est un hydrofuge en poudre pour l'imperméabilisation des mortiers de ciment ou des mortiers bâtards.

### Domaines d'application

-  Imperméabilisation de murs et façades
-  Cuvelage
-  Chapes et formes de protection d'étanchéité de toitures terrasses.
-  Pour les piscines et réservoirs, l'imperméabilisation s'obtient facilement en appliquant en plusieurs passes un enduit de mortier à la SUPER POLYLITE® de 2 à 3 cm d'épaisseur sur un béton repiqué. Le dosage sera de 1 volume de ciment pour 2 volumes de sable et la couche de finition sera talochée et non lissée pour éviter le faïencage.
-  Réalisation de chapes imperméables  
L'imperméabilisation de la chape sera obtenue par incorporation de SUPER POLYLITE® au mortier dosé en ciment comme décrit pour les piscines et réservoirs.

### Caractères généraux

SUPER POLYLITE® apporte aux mortiers :


-  Une excellente imperméabilisation par transformation chimique et fixation de leurs constituants solubles.
-  Une meilleure onctuosité qui facilite la mise en œuvre et favorise la compacité.
-  Un temps d'utilisation plus long : sans ressuage (inutile de rebattre), sans retard de durcissement.
-  Diminue le retrait par réduction de l'eau de gâchage.
-  Améliore la résistance au gel des mortiers durcis

### Caractéristiques Conditionnement

SUPER POLYLITE® est présenté dans un seau plastique contenant de 1 kg.

### Stockage

A l'abri de l'humidité dans son emballage d'origine intact.





# Construction

## **SOLU EST ®**

Zone Industrielle Sidi Salem  
ANNABA 23000-ALGERIE  
Tél/Fax : +213 38 53 94 68  
Tél : 0560 91 53 30 /31 -32  
E.mail : [solu-est@hotmail.fr](mailto:solu-est@hotmail.fr)  
[www.soluest-DZ.com](http://www.soluest-DZ.com)

### **Conservation**

2 ans dans les conditions de stockage précisées ci-dessus.

### **Conditions d'application Consommation**

1 seau dose de 1 kg pour 1 sac de ciment

### **Mise en œuvre Mise en œuvre**

SUPER POLYLITE® s'ajoute dans la bétonnière en  
Même temps que le ciment.

### **Mentions légales**

les propriétés énumérées sont seulement à titre de conseils et ne constituent pas une garantie de performance .L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Toutes nos fiches techniques sont mises à jour régulièrement , il est de la responsabilité de l'utilisateur d'obtenir la version la plus récente .

